



<b>AGGLOMERAT</b>	Individuel geformt
<b>KORKEN-ABSCHRÄGUNG</b>	Doppel 1.5 mm
<b>KORKENZEICHNUNG</b>	Brandmarkung
<b>OBERFLAECHE-BEHANDLUNG</b>	Silikon

ABMESSUNGEN	MESSEINHEIT	BASIS/DURCHSCHNITT	TOLERANZ	A.Q.L.
DICHTE	g/l	265	±25	0.4
GEWICHT	g	Durchschnitt	±0.5	0.4
DURCHMESSER	mm	Nominalwert	±0.3	0.4
HOEHE	mm	Nominalwert	±0.4	0.4
DRUCKKRAFT	kg	40	Maximum	2.5
EINFUEHRUNGSKRAFT	kg	40	Maximum	2.5
RUECKSTELLUNG 5'	%	98	Minimum	2.5
OEFFNUNGSDREHMOMENT	daN	30	±10	4.0
MIKROBIOLOGIE-BAKTERIEN	UFC/Korken	30	Maximum	0.4
MIKROBIOLOGIE-SCHIMMEL	UFC/Korken	10	Maximum	0.4
KORKSTAUB (PRO KORKEN)	g/Korken	0.001	Maximum	0.4
FEUCHTIGKEIT	%	6.0	±2.0	0.4
WASSERDICHT	mm	3	Maximum	0.4
O.T.R.	µl/Tag	40	±5	0.4
TCA	ng/l	2.0	Maximum	0.4