

1 DISC

AGGLOMERAT-KORKEN FÜR SCHAUMWEIN MIT EINER NATORKORKSCHEIBE



AGGLOMERAT	Individuell geformt
KORKEN-ABSCHRÄGUNG	Superior 4.0 mm
KORKENZEICHNUNG	Brandmarkung
PARAFFIN-STREIFEN	Nach Wunsch des Kunden
OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG	Silikon

ABMESSUNGEN	MESSEINHEIT	BASIS/DURCHSCHNITT	TOLERANZ	A.Q.L.
GEWICHT	g	Durchschnitt	±1.0	0.4
DURCHMESSER	mm	Nominalwert	±0.3	0.4
HOEHE	mm	Nominalwert	±0.5	0.4
DREHMOMENT	daN x cm	44	Minimum	1.0
DREH-WINKEL	°	30	Minimum	1.0
DRUCKKRAFT	Kg	80	Maximum	2.5
EINFUEHRUNGSKRAFT	Kg	70	Maximum	2.5
RUECKSTELLUNG 5'	%	90	Minimum	2.5
OEFFNUNGSDREHMOMENT	daN x cm	20	±4	4.0
MIKROBIOLOGIE-BAKTERIEN	UFC/Korken	30	Maximum	0.4
MIKROBIOLOGIE-SCHIMMEL	UFC/Korken	10	Maximum	0.4
KORKSTAUB (PRO KORKEN)	g/Korken	0.001	Maximum	0.4
FEUCHTIGKEIT DES AGGLOMERATS	%	6.5	±1.5	0.4
FEUCHTIGKEIT DES KORKSCHEIBE	%	6.5	±1.5	0.4
KORKEN-ABSCHRÄGUNG	mm	Nominalwert	±0.5	0.4
TCA	ng/l	2	Maximum	0.4

